

PRIMER ANCLAJE

Promotor de adherencia con rugosidad para adherir morteros nuevos sobre superficies lisas y antiguas.

DESCRIPCIÓN

PRIMER ANCLAJE, es una emulsión de resina acrílica enriquecida con arena de cuarzo de granulometría específica, para ser aplicado como puente de adherencia principalmente sobre superficies lisas o donde se requiera crear anclaje para la siguiente aplicación.

VENTAJAS

- Acabado rugoso el cual genera un mejor anclaje para la aplicación de morteros.
- Puente de adherencia sobre superficies lisas o enchapes existentes.
- Reduce el riesgo de fisuración del mortero aplicado.
- Reemplaza al tradicional escarificado de la superficie, reduciendo mano de obra.
- Incrementa la cohesión de los morteros y las pastas de cemento.
- Fácil de aplicar con brocha o rodillo.

APLICACIONES

- Como puente de adherencia de morteros nuevos sobre superficies lisas o concreto antiguo.
- Como puente de adherencia para enchapes nuevos sobre enchapes antiguos.
- Como aditivo para mejorar la adherencia en reparaciones de superficies de concreto.

Preparación de la superficie.

Todas las superficies deben estar limpias y libres de cualquier tipo de suciedad, partes sueltas o mal adheridas.

Si se va a aplicar sobre superficies de concreto antiguo, ésta debe de humedecerse antes de aplicar el producto.

MODO DE EMPLEO

Aplicación.

- Aplique el producto directamente del envase sobre la superficie y espere 10min a más hasta obtener un secado al tacto.
- Aplique el mortero fresco o proceda a enchapar las piezas nuevas.

Limpieza.

Lavar las herramientas usadas con agua antes que el producto endurezca.

Durante la manipulación de cualquier producto químico protéjase adecuadamente utilizando los EPPs necesarios.

RECOMENDACIONES

En condiciones ambientales el aditivo PRIMER ANCLAJE no requiere de curado, sin embargo, se debe curar con agua por al menos 72 horas cuando se utilice en condiciones de altas temperaturas.

PRIMER ANCLAJE

Promotor de adherencia con rugosidad para adherir morteros nuevos sobre superficies lisas y antiguas.

PRIMER ANCLAJE no es inflamable y presenta un contenido bajo de sustancias orgánicas volátiles (VOC), por lo tanto el producto no es nocivo para la salud.

CARACTERÍSTICAS	Apariencia	: Liquido viscoso.
	Color	: Gris
	Densidad	: 1.22kg/L +- 0.01
	PH	: 7.0 - 9.0
	Viscosidad	: 100.0 - 110.0 KU
	Solubilidad	: Agua.
	VOC	: 0.0 g/L.
	Rendimientos	: De 12 - 14 m2/balde de 4L. a una mano como puente de adherencia. Estos valores varía según la porosidad de la supercie.

PRESENTACIÓN	Envase de 4L.
	Envase de 20L.

ALMACENAMIENTO 1 año en su envase original bajo techo en un lugar fresco y ventilado.

NOTA. Las indicaciones del uso lo brindamos en base a nuestros ensayos y conocimientos, por lo que no damos ninguna garantía si el producto ha sido aplicado bajo criterios propios del usuario. El consumidor queda en la libertad de usar sus propios ensayos para determinar si el producto es el adecuado para su aplicación en particular.