

PEGAMENTO GRIS INTERIORES

Pegamento en polvo para enchape de cerámicos y mayólicas.

DESCRIPCIÓN

PEGAMENTO GRIS INTERIORES, es un pegamento en polvo de color gris ideal para enchape de cerámicos y mayólicas sobre superficies rígidas en ambientes interiores. Presenta muy buena trabajabilidad.

VENTAJAS

- Pegamento económico de buen rendimiento.
- Buena trabajabilidad.
- Buena adherencia.
- Buen tiempo de vida útil de la mezcla hasta por 6 horas.
- Permite enchapar piezas de hasta 44 x 44 cm.
- ideal para ambientes interiores.

APLICACIONES

- Instalación de cerámicos, mayólicas, etc. en pisos y paredes de ambientes como: sala, comedor, dormitorio, cocinas, tiendas, oficinas, duchas, etc.
- Instalación de cerámicos sobre superficies rígidas de cemento y concreto.
- Uso en ambientes interiores para formatos de hasta 40 x 40 cm.

MODO DE EMPLEO

- Previamente la superficie a enchapar deberá estar nivelada, limpia y libre de impurezas como: grasa, pintura, polvo y otros materiales extraños que puedan afectar la adherencia adecuada.
- En el caso de enchapes sobre tarrajeos se debe realizar después de los 7 días.
- Humedecer la superficie 5 a 10 minutos antes del enchape.
- En un recipiente limpio prepare el pegamento agregando de 250 ml de agua por cada kilo de polvo, mezclar hasta obtener una consistencia homogénea. Dejar reposar de 3 a 5 minutos y volver a mezclar.
- Aplicar el pegamento sobre la superficie usando una llana dentada adecuada al espesor del enchape.
- Colocar las piezas firmemente empujando hacia arriba y abajo en dirección opuesta a las rayas de la llana dentada y respetando los separadores de las juntas.
- Levantar periódicamente algunas piezas para asegurar que el contacto del pegamento sea el adecuado (mayor al 90%).
- Limpiar los restos de pegamento que hayan quedado sobre los enchapes antes que se endurezcan.

Esperar 48 horas para iniciar a rellenar las juntas con FRAGUA EXTRAFUERTE MARCÓLOR.

PEGAMENTO GRIS INTERIORES

Pegamento en polvo para enchape de cerámicos y mayólicas.

RECOMENDACIONES

- No enchapar a temperaturas mayores a 35 °C ni menores a 8 °C.
- Humedecer la superficie de 5 a 10 minutos antes de realizar la aplicación.
- No adicionar más agua a la mezcla, si ésta se apelmaza solo será necesario volver a mezclar.

CARACTERÍSTICAS

Apariencia	: Polvo cementicio.
Color	: Gris.
Dosis de agua	: 250 ml. por cada kilo de pegamento.
Adherencia a la tracción	: >0.9 N/mm ²
Tiempo abierto	: >= 25 min.
Tiempo de vida útil de la mezcla	: 6 horas aprox.
Tiempo de corrección	: 25 min.
Tiempo de espera para fraguar	: 48 horas.
Apertura al tránsito liviano	: 24 horas.
Apertura al tránsito intenso	: 7 días.
VOC	: 0.0 g/L.
Rendimiento	: De 3 a 4m ² por bolsa de 25 kg. dependiendo del estado de la superficie y de la llana empleada.

PRESENTACIÓN

Bolsa x 25kg.

ALMACENAMIENTO

12 meses en su empaque original almacenado bajo techo en un ambiente fresco y ventilado. Proteger de la humedad.

NOTA. Las indicaciones del uso lo brindamos en base a nuestros ensayos y conocimientos, por lo que no damos ninguna garantía si el producto ha sido aplicado bajo criterios propios del usuario. El consumidor queda en la libertad de usar sus propios ensayos para determinar si el producto es el adecuado para su aplicación en particular.